



Ficha Técnica
Pixar

DEFINICIÓN

Aditivo en base agua para aumentar el tiempo útil de trabajo en Rubbol BL Satura y Alphatex SF Satin. Permite realizar acabados con efectos de alta decoración en interiores

PROPIEDADES

- Bajo olor
- Lavable
- Alta resistencia al frote
- Rápido secado
- Posibilidad de realizar variedad de acabados: trapeado, esponjado, efecto brocha, etc.

USOS

Para aplicaciones en interiores. Pixar se puede mezclar con el esmalte Rubbol BL Satura o la pintura plástica Alphatex SF Satin para realizar efectos altamente decorativos

CARACTERÍSTICAS

Color	Incoloro.
Densidad media	Aprox.:1.14 Kg/dm^3
Contenido en sólidos	Aprox. 5% en peso
Envasado	1L y 5 L

SOPORTE

Superficies de madera o albañilería en interiores

MODO DE EMPLEO

Condiciones de aplicación

Temperatura de aplicación	Entre 5-35 ºC
Máxima humedad relativa	Máximo 85%
Útiles de aplicación	Rodillo, acabando la aplicación con brocha, trapo, esponja, etc. en función del efecto deseado.
Dilución	No necesita.
Limpieza de útiles	Agua
Rendimiento	Una vez mezclado, aproximadamente 10-20 m^2/L
Secado	1 hora
Repintado	6 horas

SISTEMA DE APLICACION

Aplicar Rubbol BL Satura o Alphatex SF Satin en el color elegido y según lo especificado en las fichas técnicas y dejar secar un mínimo de 6 horas.
Aplicar seguidamente una capa a rodillo con la mezcla de 1 parte de Rubbol BL Satura o Alphatex SF Satin con 3-4 partes de Pixar y, sin dejar secar la película, realizar el efecto deseado mediante frotamiento o toques con brocha, esponja, trapo, etc.

Con esta técnica, se pueden conseguir multitud de efectos espectaculares mediante la combinación de colores diferentes entre la primera y segunda capa.





INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	Para más información, solicitar la Hoja de Datos de Seguridad. Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. Evítese el contacto con la piel. Úsense guantes adecuados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que lo solicite.
Tiempo de almacenaje	1 año desde su fabricación, en su envase original, sin abrir.
Condición de almacenaje	Conservar bajo techo y proteger de las heladas.



EDICIÓN 3/2002 La presente edición anula las anteriores.

Akzo Nobel Coatings, S.A. - Avda. Eduard Maristany, 58-90 - 08930 Sant Adrià del Besòs - España - Teléfono 93) 484.25.00
Sociedad Unipersonal I.R.M. de Barcelona, F.001, T.22.904, H.nº B-45.052, Inscrip.59ª - N.I.F. A-08-218158